PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2000-003132

(43) Date of publication of application: 07.01.2000

(51)Int.Cl.

G09F 3/04 B29C 49/24 B32B 27/08

G09F

(21)Application number: 10-168980

(71) Applicant: TOPPAN PRINTING CO LTD

(22) Date of filing:

16.06.1998

(72)Inventor: HAYATA TOMOAKI

OKAMURA MASANOBU

(54) LABEL FOR IN-MOLD FORMATION

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a label for in-mold formation which is a label formed by using an unstretched plastic film to lessen the deformation of a bottle at the time of bottle formation, is free from the problem of the drop-out of printing at the time of forming a printing layer and curls less.

SOLUTION: This label for in-mold formation is formed by blanking a laminated material formed by laminating a front surface film 1 which consists of the unstretched plastic film or stretched plastic film provided with the printing layer 2 on the rear surface and a supporting film 3 which consists of the unstretched plastic film provided with an adhesive layer 4 on the rear surface and has the thickness equal to or above the thickness of the front surface film 1 via the adhesive layer 5 to a



LEGAL STATUS

prescribed shape.

[Date of request for examination]

15.03.2002

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other

than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-3132

(P2000 - 3132A)(43)公開日 平成12年1月7日(2000.1.7)


		(10)
(51) lnt.Cl. ⁷ G 0 9 F 3/04 B 2 9 C 49/24 B 3 2 B 27/08 G 0 9 F 3/02	酸別記号	FI デーマコート*(参考) G09F 3/04 Z 4F100 B29C 49/24 4F208 B32B 27/08 G09F 3/02 A 審査請求 未請求 請求項の数6 OL (全 4 頁)
(21) 出願番号 (22) 出顧日	特願平10-168980 平成10年6月16日(1998.6.16)	(71)出願人 000003193 凸版印刷株式会社 東京都台東区台東1丁目5番1号 (72)発明者 早田 智明 東京都台東区台東1丁目5番1号 凸版印 別株式会社内
		(72)発明者 岡村 正信 東京都台東区台東1丁目5番1号 凸版印 刷株式会社内
		最終頁に統

インモールド成形用ラベル (54) 【発明の名称】

(57)【要約】

【課題】ボトル成形時にボトルの変形が少ない未延仲プ ラスチックフィルムを用いたラベルにおいて、印刷層を 形成する際の印刷の抜けの問題がなく、しかもカールの 発生の小さいインモールド成形用ラベルを提供すること を目的とする。

【解決手段】裏面に印刷層2を設けた未延伸プラスチッ クフィルム、または延伸プラスチックフィルムからなる 表面フィルム1と、裏面に接着層 6 を設けた朱延伸ブラ スチックフィルムからなり、厚みが前記表面フィルム1 と同じ、またはそれ以上の支持フィルム3を、接着剤層 5 を介して積層した積層材料を、所定の形状に打ち抜い てなるインモールド成形用ラベルである。



【特許請求の範囲】

【請求項1】裏面に印刷層を設けたプラスチックフィル ムからなる表面フィルムの、前記印刷層側に接着剤層を 介して、前記表面フィルム厚みと同じ、またはそれ以上 の厚みの未延伸プラスチックフィルムからなる支持フィ ルム、および接着層を順次形成してなる、インモールド 成形用ラベル。

1

【請求項2】 裏面に印刷層および金属蒸着層を設けたプ ラスチックフィルムからなる表面フィルムの、前記金属 蒸着層側に接着剤層を介して、前記表面フィルム厚みと 10 同じ、またはそれ以上の厚みの未延伸プラスチックフィ ルムからなる支持フィルム、および接着層を順次形成し てなる、インモールド成形用ラベル。

【請求項3】前記表面フィルムが、未延伸プラスチック フィルム、延伸プラスチックフィルム、またはこれらの 積層フィルムのいずれかからなる、請求項1または請求 項2に記載のインモールド成形用ラベル。

【請求項4】前記表面フィルムが、ポリプロピレンフィ ルムからなる、請求項1ないし請求項3のいずれか1項 に記載のインモールド成形用ラベル。

【請求項5】前記支持フィルムが、ポリプロピレンフィ ルムからなる、請求項1ないし請求項4のいずれか1項 に記載のインモールド成形用ラベル。

【請求項6】前記接着層が、熱接着性樹脂、またはヒー トシールラッカーのいずれかからなる、請求項1ないし 請求項5記載のいずれか1項に記載のインモールド成形 用ラベル。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、プラスチックボト 30 ルを成形すると同時にラベルを一体化する、いわゆるイ ンモールド成形に適したプラスチック製ラベル関するも のである。

[0002]

【従来の技術】プラスチックボトルを成形すると同時に ラベルを一体化する、インモールド成形に用いるプラス チックラベルとして、特開平1-255520号に、裏 面に印刷層を設けた延伸プラスラックフィルムを用いた 構成について示されている。また、特別平2-2441 89号には、裏面に印刷層を設けた未延仲プラスチック 40 る。請求項6に記載の発明は、前記接着層が、熱接着性 フィルムを用いた構成について示されている。

【〇〇〇3】前記、特開平1-255520号に示され た延伸プラスチックフィルムを用いたラベルは、ボトル の成形した際に、ラベルの存在により、ボトルが変形し てしまうおそれがある。そこで、ボトルの成形時の温度 において、一定範囲の収縮を有するラベルを用いること により、前記ボトルの変形を防止したのである。また、 特別平2-244189号に示された未延伸プラスチッ クフィルムを用いたラベルは、ボトルの成形時にラベル が収縮して、ボトルを変形させることなく、成形したボー50 ことが可能である。

トルの、成形後の収縮に追従するので、ボトルに変形が 生じることがないとされている。

【0004】ここで、未延伸プラスチックフィルムを用 いたラベルは、ラベルとしての機能を発揮するには、約 100μ mの厚みを必要とする。このように 100μ m の厚みを有するプラスチックフィルムに装飾、表示のた め印刷層を形成すると、フィシュアイと称するフィルム 内の未溶融ゲル、炭化物等に起因する凹凸により印刷の されない部分が生じたり、また、接着のための接着層を 設けた際にカールが発生してしまう問題があった。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】そこで、本発明は、ボ トル成形時にボトルの変形が少ない未延伸プラスチック フィルムを用いたラベルにおいて、印刷層を形成する際 の印刷抜けの問題がなく、しかもカールの発生の小さい インモールド成形用ラベルを提供することを目的とす る。

[0006]

【課題を解決するための手段】本発明は、裏面に印刷層 20 を設けたプラスチックフィルムからなる表面フィルム の、前記印刷層側に接着剤層を介して、前記表面フィル ム厚みと同じ、またはそれ以上の厚みの未延伸プラスチ ックフィルムからなる支持フィルム、および接着層を順 次形成してなる、インモールド成形用ラベルである。請 求項2に記載の発明は、裏面に印刷層および金属蒸着層 を設けたプラスチックフィルムからなる表面フィルム の、前記金属蒸着層側に接着剤層を介して、前記表面フ ィルム厚みと同じ、またはそれ以上の厚みの未延伸プラ スチックフィルムからなる支持フィルム、および接着層 を順次形成してなる、インモールド成形用ラベルであ る。

【0007】請求項3に記載の発明は、前記表面フィル ムが、未延伸プラスチックフィルム、延伸プラスチック フィルム、またはこれらの積層フィルムのいずれかから なる、インモールド成形用ラベルである。請求項4に記 載の発明は、前記表面フィルムが、ポリプロピレンフィ ルムからなる、インモールド成形用ラベルである。請求 項5に記載の発明は、前記支持フィルムが、ポリプロピ レンフィルムからなる、インモールド成形用ラベルであ 樹脂、またはピートシールラッカーのいずれかからな る、インモールド成形用ラベルである。

[8000]

【作用】印刷層を設ける表面フィルムを薄く、また、接 着層を設ける支持フィルムを未延伸プラスチックフィル ムとしたので、印刷時の印刷抜けの問題がなく、ボトル 成形時に、ボトルの変形がない、インモールド成形が可 能となった。また、接着層の形成がラベル製造時の最終。 工程でなくなるので、ラベルのカールの発生を調整する [0009]

【発明の実施の形態】図1は、本発明のラベルの一例を 示す断面図である。1は、裏面に印刷層2を設けたブラ スチックフィルムからなる表面フィルムで、3は、裏面 - に接着層6を設けた未延伸プラスチックフィルムからな る支持フィルムであり、この表面フィルム1の印刷層 2 側と支持フィルム3とを、接着剤層5を介して積層した インモールド成形用ラベルである。次に、図2に示すよ うに、表面フィルム1の印刷層2側に、金属蒸着層6を 設けた構成としてもようい。

【0010】ここで、表面フィルム1は、未延伸プラス チックフィルム、延伸プラスチックフィルムまたはこれ らを組み合わせた積層フィルムのいずれかからなる。未 延伸プラスチックフィルム単体で用いる場合、印刷適性 を考慮して、30~50μmの範囲の厚みとする。延伸 プラスチックフィルム単体で用いる場合、20~30μ mの範囲の厚みとするのが好ましい。未延伸プラスチッ クフィルムと延伸プラスチックフィルムとの積層フィル ムを用いる場合、未延伸プラスチックフィルムが20~ 30μmの範囲の厚み、延伸プラスチックフィルムが2 20 央部分の最大の高さは5mmであった。 $0 \sim 3.0 \mu m$ の範囲の厚みとし、合計した厚みが 5.0μ m以下の厚みとする。

【0011】そして、印刷層2を設ける場合、単体のフ ィルムでは、それぞれのフィルムの裏面に設ければよ く、積層フィルムの場合、延伸プラスチックフィルム側 に設け、その外側に未延伸プラスチックフィルムが積層 された状態とする。

【0012】一方、支持フィルム3は、前記表面フィル ムと同等またはそれ以上の厚みを有する未延伸プラスチ ックフィルムからなり、特に耐熱性を有するポリプロピ 30 レンフィルムが好ましい。この支持フィルム3の厚み は、表面フィルム1が、未延伸プラスチックフィルム、 または延伸プラスチックフィルム単体からなる場合、5 0~70μmの範囲の厚みが好ましい。また、表面フィ ルム1が、未延伸プラスチックフィルムと延伸プラスチ ックフィルムの積層フィルムからなる場合、40~60 μmの範囲の厚みが好ましい。

【0013】そして、支持フィルム3の裏面に設ける接 着層は、低温で接着可能な樹脂、例えば低密度ポリエチ リル酸共重合体からなる層、またはヒートシールラッカ 一、例えばボトルが、ポリエチレンまたはポリプロピレ ンの場合は、エチレン一酢酸ビニル共重合体あるいはエ チレンーアクリル酸共重合体のいずれかを主体とし、塩 素化ポリプロピレン等の助剤、およびロジン、シリカ等 を適宜添加した組成のものを用いるのが好ましい。ま た、接着層にヒートシールラッカーを用いる場合、支持 フィルム3と接着層との接着性を向上させるために、ブ ライマー層を設けるのが好ましく、このプライマー層の。 体、塩素化ポリプロピレンが挙げられる。

【0014】金属光沢を有するラベルとする場合は、印 刷層2の裏面に、アルミニウムに代表される金属蒸着層 6を設ければよく、200~600Åの範囲で設ければ よい。

【0015】接着剤層5は、一般的な接着剤であれば使 用可能であり、例えば、ドライラミネート接着剤、無溶 剤型接着剤のいずれでも使用可能である。

[0016]

【実施例】〔実施例1〕静電防止剤入り未延伸ポリプロ ピレンフィルム(厚み30μm)の裏面にグラビア印刷 法により所定の印刷層を形成した表面フィルムを得た。 一方、両面をコロナ処理を施した未延伸ポリプロピレン フィルム (厚み70μm) の裏面に厚み20μmの低密 度ポリエチレンを溶融押出し、接着層を設けた支持フィ ルムを得た。次に、表面フィルムの印刷層側と支持フィ ルムとをウレタン系の無溶剤型接着剤を用いて積層した 積層材料を、100mm×50mmの大きさに打ち抜い たラベルのカールの発生の程度を観察した。ラベルの中

【0017】〔実施例2〕静電防止剤入り延伸ポリブロ ピレンフィルム(厚み20µm)の裏面にグラビア印刷 法により所定の印刷層を形成し、さらに400Åのアル ミニウム蒸着層を形成した表面フィルムを得た。一方、 両面をコロナ処理を施した未延伸ポリプロピレンフィル ム (厚み70μm) の裏面にエチレン一酢酸ビニル共重 合体を主体とし、塩素化ポリプロピレン、ロジンおよび シリカを添加したヒートシールラッカーを塗布、乾燥 し、接着層を設けた支持フィルムを得た。次に、表面フ ィルムの蒸着層側と支持フィルムとをウレタン系の無溶 剤型接着剤を用いて積層した積層材料を、100mm× 50mmの大きさに打ち抜いたラベルのカールの発生の 程度を観察した。ラベルの中央部分の最大の高さは5m mであった。

【0018】〔実施例3〕静電防止剤入り未延伸ポリプ ロピレンフィルム (厚み30μm) と裏面にグラビア印 刷法により所定の印刷層を形成し、さらに400Åのア ルミニウム蒸着層を形成した延伸ポリプロピレンフィル ム(厚み20μm)を積層し表面フィルムを得た。一 レン、エチレンー酢酸ビニル共重合体、エチレンーアク 40 方、両面をコロナ処理を施した未延伸ポリプロピレンフ イルム(厚み50 μm)の裏面に実施例2と同様のヒー トシールラッカーを塗布、乾燥し、接着層を設けた支持 フィルムを得た。次に、表面フィルムの蒸着層側と支持 フィルムとをウレタン系の無溶剤型接着剤を用いて積層 した積層材料を、100mm×50mmの大きさに打ち 抜いたラベルのカールの発生の程度を観察した。ラベル の中央部分の最大の高さは5mmであった。

【0019】(比較例1)静電防止剤入り未延伸ポリブ ロピレンフィルム (厚み Ι 0 0 μ m) の裏面にグラビア 具体的なものとして、エチレンー無水マレイン酸共重合 50 印刷法により所定の印刷層を形成した支持フィルムの印

特開2000-3132 (P2000-3132A) (4)

次の表面フィルムと支持フィルムとの積層の段階でカー

ルの修正が可能であり、使用時に問題のないラベルとす

【0022】また、支持フィルムは、未延伸フィルムか

らなり、少なくともラベルの1/2以上の厚みを有する

ので、インモールド成形した際、ボトルの変形に追従か

のうなので、ボトルの変形が少ない成形が可能である。

【図1】本発明のラベルの一例を示す所面図である。

10 【図2】本発明のラベルの他の例を示す「面図である。

刷層側に、実施例2と同様のヒートシールラッカーを塗 布、乾燥し、接着層を設けた積層材料を、100mm× 50mmの大きさに打ち抜いたラベルのカールの発生の 程度を観察した。ラベルの中央部分の最大の高さは15 · mmであった。

【0020】〔比較例2〕比較例2の接着層を低密度ポ リエチレン(厚み20μm)とした以外は、比較例1と 同じ構成の積層材料を、100mm×50mmの大きさ に打ち抜いて、カールの発生の程度を観察した。ラベル の中央部分の最大の高さは10mmであった。

[0021]

【発明の効果】本発明は、このように印刷層を設けるフ ィルムと接着層を設けるフィルムが別々であり、印刷層 を設けるフィルムは、30μm以下であるので、印刷層 を設けた場合の印刷抜けがなく、美観の優れたラベルと することができる。また、接着層を設けた際に、支持フ ィルムにカールが発生したとしても、最終段階でなく、

2…印刷層

3…支持フィルム

【符号の説明】

1…表面フィルム

ることができる。

【図面の簡単な説明】

4…接着層 5 …接着剤層

6…金属蒸着層

【図1】



[図2]



フロントページの続き

Fターム(参考) 4F100 AB01D AK01A AK01C AK01G

AKO6 AKO7A AK51 AK51G BAO3 BAO4 BAO7 BA10A BA10C CA22 CB00 CC00G EH66D GB90 HB00 HB31B JA20C JL12G YY00C 4F208 AA04E AA07 AA10 AA11

AA21E AB11 AD09 AG07

LB19 LG28